

ART SUPPLIES ON WEB

TECHNISCHE FICHE

KNEEDHOUT PE640

Algemene richtlijnen.

Kneedbare Epoxyhars in pasta met vulstoffen, licht type kneedbaar hout.

TOEPASSINGEN

Proefmodellen voor auto- en luchtvaartindustrie; Afdrukken in het algemeen.

KARAKTERISTIEKEN

Hars:	kleur :	kastanje kleur
	viscositeit:	pasta
	densiteit :	0,45-0,55

Harder :	kleur :	beige
	viscositeit :	pasta
	densiteit :	0,50-0,60

TECHNISCHE GEGEVENS

Potlife bij 25°C :	10-15 minuten
Geltijd bij 25°C :	2,5-3,5 uren
Uitharding bij 25°C :	15-20 uren
Exothermische piek °C :	80-100
Aan te raden maximale dikte :	20-30 mm
Hardheid (shore D) :	54-60
Max. gebruikstemperatuur °C :	60
Machinale bewerking	zeer goed
Mengverhouding	1:1 gewicht

VERWERKING

Voeg PE640 A en B samen en meng goed tot een homogene massa. Breng de pasta aan. Het kneden kan zowel met de handen (plastieken wegwerphandschoenen dragen) als machinaal gedaan worden.

Bewaren in een droge ruimte, hars 1/2 jaar, harder 1 jaar.

De gebruiker wordt geacht na te gaan of het product aangepast is aan de toepassing die hij voor ogen heeft.