



ASSYST sprl / A.S.O.W. sprl  
 Hellegatstraat 13a - 2590 Berlaar - Belgien  
 Tel: +32 495 50 61 14 / +32 496 83 70 27  
 Website: [www.assyst.org](http://www.assyst.org) / [www.artsuppliesonweb.com](http://www.artsuppliesonweb.com)  
 E-Mail: [ao@assyst.org](mailto:ao@assyst.org) / vera.opsommer@assyst.org

## SILBERIMITATPULVER

### BESCHREIBUNG:

Aluminiumflake-Pulver für Effektpigmentanwendungen

### EIGENSCHAFTEN:

Kriterien für die Inspektion	Einheit	Unterer Grenzwert	Oberer Grenzwert	Prüfverfahren
Partikelgrößenverteilung				
D10	µm	11	16	LCI.020.0
D50	µm	43	48	LCI.020.0
D90	µm	100	120	LCI.020.0
Scheinbare Dichte	g/cm <sup>3</sup>	0.20	0.30	LCI.018.0
Deckungsfähigkeit	cm <sup>2</sup> /g	7000	11000	LCI.001.0