



ASSYST bvba / A.S.O.W. bvba
Hellegatstraat 13a - 2590 Berlaar - België
Tel: +32 495 50 61 14 / +32 496 83 70 27
Website: www.assyst.org / www.artsuppliesonweb.com
Email: ao@assyst.org / vera.opsommer@assyst.org

BEENDERLIJM

TYPE PRODUCTEN:

Lijm in parels op basis van eiwitten afkomstig van dierlijke botten (runderen of vergelijkbaar).

TOEPASSINGSGEBIEDEN:

Product met bijzonder geschikte prestaties voor de industrie: chemie, hout, papierverwerking en metallurgie.

TECHNISCHE KENMERKEN

Uitzicht:

Bruinachtig, vast in de vorm van parels

Voor een standaardoplossing 50% droog en 50% water variabel +/- volgens de verschillende toepassingsgebieden en gebruiksbehoeften.

Gelatiniserend vermogen:

ca. 130 bloom

Kenmerken:

- ✓ naar verhouding gemiddelde open tijd.
- ✓ product bij voorkeur te gebruiken bij een verwerkingstemperatuur tussen 65-80°C om het maximale uithardingsvermogen te verkrijgen.

AANBEVOLEN GEBRUIKSVORWAARDEN:

- ✓ De bereiding van het product omvat oplossen in koud water. Wanneer het water volledig is opgenomen, wordt het opgelost en au bain-marie verwarmd tot de bedrijfstemperatuur is bereikt. Na deze procedure is het product klaar voor gebruik. Niet mengen met andere producten om problemen te voorkomen; de beenderlijm is alleen compatibel met andere lijmen van organische oorsprong.
- ✓ Het wordt aanbevolen om de temperatuur van 90-100 ° C niet te overschrijden, evenals een temperatuur lager dan de aanbevolen temperatuur, omdat de hechtwaarden van de lijm in het gedrang komen.

Opmerking:

Bovenstaande verdunningsverhoudingen zijn indicatief en kunnen naar eigen inzicht worden gevarieerd, afhankelijk van de te verlijmen materialen, de omgevingstemperatuur en vochtigheidscondities en de applicatiecondities.

SCHOONMAAK:

De lijmpot en de andere onderdelen van de machine kunnen worden schoongemaakt met heet water.

OPSLAG:

Tot 12 maanden vanaf de leveringsdatum. Op een koele en droge plaats bewaren. Zorg voor een goede rotatie van aandelen.

VEILIGHEIDSRREGELS:

Gebruikers moeten op de hoogte worden gebracht van de regels in het relevante veiligheidsinformatieblad voordat ze dit product gebruiken of hanteren.