



ASSYST sprl / A.S.O.W. sprl
 Hellegatstraat 13a - 2590 Berlaar - Belgien
 Tel: +32 495 50 61 14 / +32 496 83 70 27
 Website: www.assyst.org / www.artsuppliesonweb.com
 E-Mail: ao@assyst.org / vera.opsommer@assyst.org

BRONZE-IMITAT-PULVER: KUPFER-GOLD

BESCHREIBUNG :

Kupferflockenpulver für Effektpigmentanwendungen

FEATURES:

Kriterien für die Inspektion	Einheit	Untere Grenze	Obere Grenze	Prüfverfahren
Partikelgrößenverteilung				
D10	µm	13	18	LCI.020.0
D50	µm	35	46	LCI.020.0
D90	µm	68	90	LCI.020.0
Schüttdichte	g/cm ³	0.60	1.30	LCI.018.0
Deckungskapazität	cm ² /g	1700	3400	LCI.001.0