



ASSYST sprl / A.S.O.W. sprl  
 Hellegatstraat 13a - 2590 Berlaar - Belgique  
 Tél : +32 495 50 61 14 / +32 496 83 70 27  
 Site web : [www.assyst.org](http://www.assyst.org) / [www.artsuppliesonweb.com](http://www.artsuppliesonweb.com)  
 Courriel : [ao@assyst.org](mailto:ao@assyst.org) / vera.opsommer@assyst.org

## POUDRE DE BRONZE NATURELLE

### DESCRIPTION :

Bronze étain 89/11 sphérique AK < 0,063 mm.

### CE PRODUIT A ÉTÉ TESTÉ ET LES RÉSULTATS SUIVANTS ONT ÉTÉ OBTENUS :

Fonction d'inspection	Unité	Valeur réelle	Valeur minimale	Maximum	Point de consigne
Analyse granulométrique ISO 4497 Classe de résidus					
> 63 µm	%	0,1	-	5,0	
< 63 µm	%	99,9	95,0	-	
Densité de remplissage ISO 3923/1	g/cm <sup>3</sup>	5,00			4,60
Analyse chimique :					
Étain (Sn)	%	10,4	10,0	11,5	
Phosphore (P)	%	0,32	0,27	0,43	
Cuivre (Cu)	%	Le reste	Le reste	Le reste	