



ASSYST sprl / A.S.O.W. sprl
Hellegatstraat 13a - 2590 Berlaar - Belgique
Tél : +32 495 50 61 14 / +32 496 83 70 27
Site web : www.assyst.org / www.artsuppliesonweb.com
Courriel : ao@assyst.org / vera.opsommer@assyst.org

CHAVANT LE BEAU TOUCHE

DESCRIPTION :

Le Beau Touché et Le Beau Touché - HM sont deux produits clairement différents mais présentant des caractéristiques très similaires. Toutes deux sont des argiles à modeler sans soufre qui ont été introduites en raison de leur douceur et de leurs propriétés adhésives exceptionnelles. Les produits Le Beau Touché sont utilisés par de nombreux types d'artistes qui recherchent souvent un produit qui adhère à pratiquement tous les matériaux de fixation. Les deux formules du Beau Touché conservent très bien les détails, se découpent et se façonnent facilement, sont d'une grande souplesse et ne se dessèchent pas ni ne se fissurent.

Le Beau Touché - HM est préféré par les clients travaillant dans des climats plus chauds, au-dessus de 32°C/90°F. Il est très similaire au Beau Touché original, mais il est légèrement plus ferme et moins collant à température ambiante. Le Beau Touché original est très sensible aux fluctuations de température, mais la formulation HM reste stable même à des températures plus élevées.

Le Beau Touché et Le Beau Touché - HM sont tous des produits lisses et uniformes. La plus petite quantité de chaleur, le simple frottement de vos mains, adoucit le Beau Touché original. Cette argile peut sembler légèrement ferme dans les blocs extrudés originaux, mais en coupant de petites quantités, elle devient très maniable.

La ligne de produits Le Beau Touché est souvent utilisée par les artistes pour réaliser des sculptures ou pour construire des barrages lors de la fabrication de moules à éclaboussures. Les deux formules sont disponibles en brun et en gris-vert.

PROPRIÉTÉS UNIQUES :

Le Beau Touché possède de grandes propriétés adhésives qui lui permettent d'adhérer à tous les matériaux de fixation, notamment le fil d'aluminium, la feuille d'aluminium, le carton, la mousse ou le papier. Les produits Le Beau Touché ne s'oxydent pas et peuvent être laissés à l'extérieur ou chauffés et refroidis à plusieurs reprises sans que le produit ne subisse de modifications importantes.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :

Densité : 93,6 lb/pi³.

Poids spécifique : 1,5 g/cm

ADOUCIR :

Le Beau Touché et Le Beau Touché - HM sont généralement utilisés à température ambiante. Le Beau Touché - HM est parfois chauffé à une température de 43°C-46°C/110°F - 115°F pour l'adoucir. Lorsqu'il revient à température ambiante, il retrouve également sa fermeté initiale.

TEMPÉRATURE DE TRAVAIL :

Le Beau Touché, jusqu'à un maximum de 32°C/90°F. Le Beau Touché - HM, température ambiante jusqu'à 40°C/105°F.

HYGIÈNE :

Se laver les mains à l'eau et au savon après utilisation.

CONSEILS DU MANUEL :

Le Beau Touché peut être chauffé pour se ramollir, mais en se ramollissant, il devient aussi collant. Le Beau Touché - HM peut être chauffé pour être ramolli et fonctionne très bien à environ 40°C/105°F. L'utilisation de petites quantités de solvants à base d'agrumes, d'essence à briquet, de décapants pour peinture au latex, de térébenthine ou de white spirit comme lubrifiant sur la surface de l'argile permet d'obtenir une surface lisse.



ASSYST sprl / A.S.O.W. sprl
Hellegatstraat 13a - 2590 Berlaar - Belgique
Tél : +32 495 50 61 14 / +32 496 83 70 27
Site web : www.assyst.org / www.artsuppliesonweb.com
Courriel : ao@assyst.org / vera.opsommer@assyst.org

AVERTISSEMENTS :

Si la chaleur dépasse 32°C/90°F, le Beau Touché original deviendra très mou et collant et l'argile commencera à transpirer ou à s'affaisser. La formule HM tolère ces changements normaux.