



ASSYST sprl / A.S.O.W. sprl  
Hellegatstraat 13a - 2590 Berlaar - Belgien  
Tel: +32 495 50 61 14 / +32 496 83 70 27  
Website: [www.assyst.org](http://www.assyst.org) / [www.artsuppliesonweb.com](http://www.artsuppliesonweb.com)  
E-Mail: [ao@assyst.org](mailto:ao@assyst.org) / vera.opsommer@assyst.org

## CHAVANT MONU-MELT

### **BESCHREIBUNG :**

Monu-Melt™ vereint alle Eigenschaften von Clayette™ - ein schwefelfreier, nicht aushärtender, klebstofffreier, geruchloser und flexibler Ton - in einer Formel, die geschmolzen und mit einem Pinsel auf eine CNC-Schaumvorrichtung aufgetragen werden kann. Auf vielfachen Wunsch ist dieses Material jetzt auch in einer dunklen, waldgrünen Farbe erhältlich.

### **EINZIGARTIGE EIGENSCHAFTEN:**

Monu-Melt™ oxidiert nicht und kann wiederholt erhitzt und abgekühlt werden, ohne dass es zu wesentlichen Veränderungen kommt. Trocknet nicht aus und wird nicht rissig.

### **PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN:**

Dichte: 96,7 lbs./cu. ft.

Spezifisches Gewicht: 1,55 g/cm

### **WEICHER MACHEN:**

Monu-Melt™ sollte bei einer Temperatur zwischen 82°C-93°C/180-200°F geschmolzen werden. Wenn der Ton über 93°C/200°F gehalten wird, beginnt der flüssige Ton zu blubbern. Diese Blasenbildung ist hauptsächlich ästhetisch und beeinträchtigt die Eigenschaften des kühlen Tons nicht.

### **ARBEITSTEMPERATUR:**

Zimmertemperatur.

### **HYGIENE:**

Nach dem Gebrauch die Hände mit Wasser und Seife waschen.