



ASSYST sprl / A.S.O.W. sprl
Hellegatstraat 13a - 2590 Berlaar - Belgique
Tél : +32 495 50 61 14 / +32 496 83 70 27
Site web : www.assyst.org / www.artsuppliesonweb.com
Courriel : ao@assyst.org / vera.opsommer@assyst.org

CHAVANT MONU-MELT

DESCRIPTION :

Monu-Melt™ réunit toutes les qualités de Clayette™ - une argile sans soufre, non durcissante, sans adhésif, inodore et flexible - dans une formule qui peut être fondue et appliquée au pinceau sur un montage en mousse CNC. À la demande générale, ce matériau est désormais également disponible dans une couleur vert forêt foncé.

PROPRIÉTÉS UNIQUES :

Monu-Melt™ ne s'oxyde pas et peut être chauffé et refroidi à plusieurs reprises sans changement significatif. Ne se dessèche pas et ne se fissure pas.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :

Densité : 96,7 lb/pi³.

Poids spécifique : 1,55 g/cm

ADOUCIR :

Monu-Melt™ doit être fondu à une température comprise entre 82°C-93°C/180-200°F. Si l'argile est maintenue à une température supérieure à 93°C/200°F, l'argile liquide commencera à bouillonner. Ce bouillonnement est principalement esthétique et n'affecte pas les propriétés de l'argile froide.

TEMPÉRATURE DE TRAVAIL :

Température ambiante.

HYGIÈNE :

Se laver les mains à l'eau et au savon après utilisation.