



ASSYST sprl / A.S.O.W. sprl  
Hellegatstraat 13a - 2590 Berlaar - België  
Tel: +32 495 50 61 14 / +32 496 83 70 27  
Website: [www.assyst.org](http://www.assyst.org) / [www.artsuppliesonweb.com](http://www.artsuppliesonweb.com)  
E-mail: [ao@assyst.org](mailto:ao@assyst.org) / [vera.opsommer@assyst.org](mailto:vera.opsommer@assyst.org)

## CHAVANT MONU-MELT

### **OMSCHRIJVING:**

Monu-Melt™ brengt alle kwaliteiten van Clayette™ - een zwavelvrije, niet hardende, kleefvrije, geurvrije en flexibele klei - in een formule die kan worden gesmolten en met een penseel op een CNC schuimarmatuur kan worden aangebracht. Op veler verzoek is dit materiaal nu ook beschikbaar in een donker bosgroene kleur.

### **UNIEKE EIGENSCHAPPEN:**

Monu-Melt™ oxideert niet en kan zonder noemenswaardige veranderingen herhaaldelijk worden verhit en afgekoeld. Droogt niet uit en scheurt niet.

### **FYSISCHE EIGENSCHAPPEN:**

Dichtheid: 96.7 lbs./cu. ft.  
Soortelijk gewicht: 1,55 g/cm

### **ZACHT WORDEN:**

Monu-Melt™ moet worden gesmolten bij een temperatuur tussen 82°C-93°C/180-200°F. Als de klei boven 93°C/200°F wordt gehouden, zal de vloeibare klei gaan borrelen. Dit bubbelen is vooral esthetisch en heeft geen invloed op de eigenschappen van de koele klei.

### **WERKTEMPERatuur:**

Kamertemperatuur.

### **HYGIENE:**

Handen wassen met water en zeep na gebruik.