



ASSYST sprl / A.S.O.W. sprl  
Hellegatstraat 13a - 2590 Berlaar - Belgien  
Tel: +32 495 50 61 14 / +32 496 83 70 27  
Website: [www.assyst.org](http://www.assyst.org) / [www.artsuppliesonweb.com](http://www.artsuppliesonweb.com)  
E-Mail: [ao@assyst.org](mailto:ao@assyst.org) / [vera.opsommer@assyst.org](mailto:vera.opsommer@assyst.org)

## GIEßWACHS

### **BESCHREIBUNG:**

Unsere Gießereiwachse sind eine Zusammensetzung aus verschiedenen Ölderivaten und Naturharzen. Die Wachse sind speziell formuliert, um die Gießerei so angenehm wie möglich zu machen, und werden mit einem roten Anilin gefärbt, um alle Details sichtbar zu machen.

Es gibt 3 verschiedene Härtegrade:

Gießwachs 135 (weich)

Mittlerer Schmelzpunkt: 67 °C

Gießwachs 225 (mittel)

Durchschnittlicher Schmelzpunkt: 70°C

Gießwachs 425 (hart)

Mittlerer Schmelzpunkt: 76°C

Die Wachse sollten im Wasserbad geschmolzen und dann ausgegossen werden.

### **BEWAHRUNG:**

Sie können die Wachse an einem kühlen und trockenen Ort unbegrenzt aufbewahren.