



ASSYST bvba / A.S.O.W. bvba
Hellegatstraat 13a - 2590 Berlaar - België
Tel: +32 495 50 61 14 / +32 496 83 70 27
Site web: www.assyst.org / www.artsuppliesonweb.com
E-mail: ao@assyst.org / vera.opsommer@assyst.org

CIRE A FONDERIE

DESCRIPTION:

Nos cires de fonderie sont une composition de divers dérivés pétroliers et de résines naturelles. Les cires sont spécialement formulées pour rendre la fonderie aussi confortable que possible et sont colorées avec une aniline rouge pour permettre de voir tous les détails.

Il existe 3 duretés différentes :

Cire de coulée 135 (molle)

Point de fusion moyen : 67°C

Cire de coulée 225 (moyenne)

Point de fusion moyen : 70°C

Cire de coulée 425 (dure)

Point de fusion moyen : 76°C

Les cires doivent être chauffées au bain-marie et peuvent ensuite être facilement (plus) moulées.

SAUVEGARDER:

Vous pouvez conserver les cires indéfiniment dans un endroit frais et sec.