



ASSYST bvba / A.S.O.W. bvba
Hellegatstraat 13a - 2590 Berlaar - België
Tel: +32 495 50 61 14 / +32 496 83 70 27
Website: www.assyst.org / www.artsuppliesonweb.com
Email: ao@assyst.org / vera.opsommer@assyst.org

GIPSVERBAND

OMSCHRIJVING:

Knip de gewenste lengte van uw gipsverband af. Laat 8-10 seconden weken in water waarna het gipsverband kneedbaar en zelfklevend wordt. Kleeft op zichzelf, op huid en op alle andere materie. Hardt uit na ongeveer 4 minuten.

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN:

Katoenen gaas:	Gewicht per eenheidsgebied: 24g/m ²
	Ketting en inslag (lengte en breedte): 29x18 in
Uiterlijk:	GAREN 40 S
Gramgewicht:	420g/m ²
Dompeltijd:	8 sec.
Poeder dat bij onderdompeling valt:	2%
Initiële uithardingstijd:	100 sec.
Uithardingstijd:	3:30 min.
Warmtetijd:	270 sec.
Inhoud van Caso4 1/2H ₂ O:	89%
Exothermische piek:	40°C bij 40 min.
Sterkte na uitharding:	4.2N
Droogtijd:	365 min.