



ASSYST bvba / A.S.O.W. bvba
Hellegatstraat 13a - 2590 Berlaar - Belgien
Tel: +32 495 50 61 14 / +32 496 83 70 27
Website: www.assyst.org / www.artsuppliesonweb.com
E-Mail: ao@assyst.org / vera.opsommer@assyst.org

GLASFASER 30 GR/M²

BESCHREIBUNG:

Das Oberflächenvlies M524-ECR30S besteht aus Advantex® 13 µm Glasfasern. Der Glasfaserschleier ist durch ein modifiziertes Styrolharz gebunden, das in Styrolharzsystemen schnell löslich ist. Entwickelt für die Verwendung als Oberflächengewebe für GFK-Laminat.

PRODUKTVORTEILE:

- ✓ Gutes Aussehen der Oberfläche.
- ✓ Schnelle Löslichkeit von Styrol.

PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN:

| Merkmal | Prüfverfahren | Spezifikation | Normale Zwänge | |
|---|---------------|---------------|----------------|------|
| | | | Min. | max. |
| Flächengewicht (g/m ²) | PTS-L-002 | 31,5 | 34,5 | 28,5 |
| Bindemittelgehalt (%) | PTS-L-003 | 11 | 12,5 | 9,5 |
| Dicke (mm) | PTS-L-007 | 0,33 | 0,36 | 0,3 |
| Luftdurchlässigkeit (l/m ² /s) | PTS-L-029 | 6300 | 6950 | 5650 |
| Zugfestigkeit in Längsrichtung (N/50mm) | PTS-L-015 | - | - | 20 |
| Zugfestigkeit quer (N/50mm) | PTS-L-015 | - | - | 11 |