



ASSYST bvba / A.S.O.W. bvba  
Hellegatstraat 13a - 2590 Berlaar - Belgien  
Tel: +32 495 50 61 14 / +32 496 83 70 27  
Website: [www.assyst.org](http://www.assyst.org) / [www.artsuppliesonweb.com](http://www.artsuppliesonweb.com)  
E-Mail: [ao@assyst.org](mailto:ao@assyst.org) / [vera.opsommer@assyst.org](mailto:vera.opsommer@assyst.org)

## GLASGEWEBE D5 TRIAXIAL GEWEBT

### BESCHREIBUNG:

Triaxial E-Glas-Gewebe 127 cm - 300 gr/m<sup>2</sup>.

Die Glasmatte D5 wird zur Verstärkung von Kunststoffbeton oder Acryl One verwendet. Die großen Löcher ermöglichen einen reibungslosen Durchfluss der Masse.

### PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN:

#### Konstruktion der Bewehrung

	<b>LowFibre Gewicht</b>	
+45°	600 TEX100	gr/m <sup>2</sup>
90°	600 TEX94	gr/m <sup>2</sup>
-45°	600 TEX100	gr/m <sup>2</sup>
0°	68 TEX1	gr/m <sup>2</sup>
Masche	7.6 TEX7	gr/m <sup>2</sup>
	<b>Insgesamt302</b>	<b>gr/m<sup>2</sup> (± 3%)</b>

### ANDERE MERKMALE:

Stichstandardgröße:	5 Stiche/Zoll
Maschenart:	Trikot
Stichlänge:	3 mm
Steuerleitung / Position:	- / -
Rollenbreite:	127 cm
Gewicht der Rolle:	20 kg
Länge der Rolle:	50 m
Kerndurchmesser:	76 mm
Geeignete Harze:	Acrylharz, Polyester, Vinylester, Epoxidharze
Glühverlust:	Max. 0,55% nach Gewicht (ISO 1887)
Feuchtigkeitsgehalt:	Max. 0,20 Gewichtsprozent (ISO 3344)

### SCHUTZ:

Bei 40-70% relativer Luftfeuchtigkeit lagern. Die Temperatur kann zwischen 18 und 30°C schwanken. Es wird empfohlen, das Glasgewebe 24 Stunden vor der Verwendung in die Werkstatt zu bringen.