



ASSYST bvba / A.S.O.W. bvba  
 Hellegatstraat 13a - 2590 Berlaar - België  
 Tel: +32 495 50 61 14 / +32 496 83 70 27  
 Website: [www.assyst.org](http://www.assyst.org) / [www.artsuppliesonweb.com](http://www.artsuppliesonweb.com)  
 Email: [ao@assyst.org](mailto:ao@assyst.org) / [vera.opsommer@assyst.org](mailto:vera.opsommer@assyst.org)

## GLASWEEFSEL D5 TRIAXAAL GEWEVEN

### OMSCHRIJVING:

Triaxaal E-Glass Fabric 127 cm – 300 gr/m<sup>2</sup>.

Glasmat D5 wordt gebruikt ter versteviging van plasticrete of Acrylic One. Door zijn grote gaten kan de massa er vlotjes doorvloeien.

### FYSIEKE EIGENSCHAPPEN:

#### Verstevigingsconstructie

Laag	Soort vezel	gewicht
+45°	600 TEX	100 gr/m <sup>2</sup>
90°	600 TEX	94 gr/m <sup>2</sup>
-45°	600 TEX	100 gr/m <sup>2</sup>
0°	68 TEX	1 gr/m <sup>2</sup>
Steek	7,6 TEX	7 gr/m <sup>2</sup>
<b>Totaal</b>		<b>302 gr/m<sup>2</sup> (± 3%)</b>

### ANDERE EIGENSCHAPPEN:

Steek standaardmaat:	5 steken/inch
Steek Type:	Tricot
Steek Lengte:	3 mm
Piloot draad / Positie:	- / -
Rol breedte:	127 cm
Rol gewicht:	20 kg
Rol lengte:	50 m
Kern Diameter:	76 mm
Geschikte harsen:	Acrylhars, Polyester, Vinylester, Epoxy harsen
Verlies bij ontsteking:	Max. 0.55% bij gewicht (ISO 1887)
Vocht inhoud:	Max. 0.20% bij gewicht (ISO 3344)

### BEWARING:

Bewaren bij 40-70% relatieve vochtigheid. Temperatuur mag variëren van 18 tot 30°C. Er wordt aangeraden om het glasweefsel 24 uur voor gebruik naar de werkplaats te brengen.