



ASSYST bvba / A.S.O.W. bvba
 Hellegatstraat 13a - 2590 Berlaar - Belgien
 Tel: +32 495 50 61 14 / +32 496 83 70 27
 Website: www.assyst.org / www.artsuppliesonweb.com
 E-Mail: ao@assyst.org / vera.opsommer@assyst.org

MESSINGPULVER NATUR

BESCHREIBUNG:

Messing II AS < 0,063 mm.

DIESES PRODUKT WURDE GEPRÜFT UND FOLGENDE ERGEBNISSE WURDEN FESTGESTELLT:

Prüfmerkmal	Einheit	Istwert	Mindestwert	Höchstwert	Sollwert
Siebanalyse ISO 4497 Klassenrückstände					
> 63 µm	%	0,0	-	5,0	
< 63 µm	%	100,0	95,0	-	
Fülldichte ISO 3923/1	g/cm ³	3,61			3,60
Chemische Analyse :					
Kupfer (Cu)	%	83,2	83,0	85,0	
Aluminium (Al)	%	1,27	1,15	1,54	
Zink (Zn)	%	Rest	Rest	Rest	