



ASSYST sprl / A.S.O.W. sprl
Hellegatstraat 13a - 2590 Berlaar - Belgien
Tel: +32 495 50 61 14 / +32 496 83 70 27
Website: www.assyst.org / www.artsuppliesonweb.com
E-Mail: ao@assyst.org / vera.opsommer@assyst.org

ÖLMIXTION (3h und 12h)

BESCHREIBUNG:

Vergoldungskleber für Holz-, Metall-, Glas- oder Kunststoffoberflächen (innen und außen).

ZUSAMMENSETZUNG:

Leim auf Öl- und Lösungsmittelbasis.

VERWENDUNGSMETHODE:

Die zu behandelnde Oberfläche muss vollkommen sauber und entfettet sein. Das Produkt 20-30% mit Terpentin verdünnen und mit dem Pinsel in möglichst dünnen Schichten auftragen. Das Blatt kann je nach gewähltem Format 3 bis 12 Stunden nach dem Auftragen angewendet werden. Schützen Sie die Oberfläche während des Trocknens vor Staub.

EINNAHMEN:

10-12 m²/Liter

LAGERUNG:

An einem kühlen, trockenen Ort in einem eigenen Behälter, verschlossen und vor direktem Licht und Hitze geschützt aufbewahren. Die ideale Temperatur liegt bei 15-25 °C und einer Luftfeuchtigkeit von weniger als 50 %.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

Verdünnungsrate, Ausbringungsmethode und ausgebrachte Mengen können die Verarbeitungszeiten erheblich beeinflussen. Die am besten geeigneten Applikationsmethoden sollten experimentell auf der Grundlage des verwendeten Trägers und des gewünschten Ergebnisses ermittelt werden.