



ASSYST bvba / A.S.O.W. bvba
Hellegatstraat 13a - 2590 Berlaar - België
Tel: +32 495 50 61 14 / +32 496 83 70 27
Website: www.assyst.org / www.artsuppliesonweb.com
Email: ao@assyst.org / vera.opsommer@assyst.org

OLIEMIXTION (3u en 12u)

OMSCHRIJVING:

Vergulderslijm voor hout, metaal, glas of kunststof oppervlakken (zowel binnen als buiten).

SAMENSTELLING:

Lijm op olie- en oplosmiddelbasis.

GEBRUIK METHODE:

De te behandelen ondergrond moet perfect schoon en ontvet zijn. Verdun het product 20-30% met terpentijn en breng het met de kwast in zo dun mogelijke lagen aan. Blad kan 3 tot 12 uur na het aanbrengen worden aangebracht, afhankelijk van het gekozen formaat. Bescherm het oppervlak tijdens het drogen tegen stof.

OPBRENGST:

10-12 m² / liter

OPSLAG:

Bewaar op een koele, droge plaats in zijn eigen container, gesloten en uit de buurt van direct licht en warmte. De ideale temperatuur is 15-25°C met een luchtvochtigheid van minder dan 50%.

EXTRA INFORMATIE:

Verdunningspercentage, applicatiemethode en toegepaste hoeveelheden kunnen de verwerkbaarheidstermijnen aanzienlijk beïnvloeden. De meest geschikte applicatiemethodes dienen experimenteel te worden bepaald op basis van de gebruikte ondersteuning en het gewenste resultaat.